

ElastiCauch[®] AZUL PILETA

CARACTERISTICAS

- ☐ ES UNA PINTURA A BASE DE POLIMEROS ESTIRENO-ACRILICOS ESPECIALMENTE DESARROLLADA PARA SU CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA.
- ☐ ES RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFERICOS, AL CLORO DILUIDO Y A LA MAYORIA DE DETERGENTES O JABONES, AGUAS SALITROSAS Y OTROS PRODUCTOS AGRESIVOS SIMILARES.
- ☐ ES ECOLOGICA PORQUE NO TIENE SOLVENTES NI OTROS ELEMENTOS QUE DAÑEN LA SALUD.
- ☐ SIMPLEMENTE LAVANDOLA, VUELVE A SU COLOR ORIGINAL.
- ☐ SE RECOMIENDA PARA PISCINAS, FUENTES Y TANQUES DE AGUA POTABLE.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1- PILETA NUEVA:

DEBE APLICARSE "ELASTI CAUCH BASE" DILUIDO AL 75% CON AGUA, DEJAR SECAR 4 HORAS (CON BUENAS CONDICIONES CLIMATICAS), Y TERMINAR CON 2 MANOS DE "ELASTI CAUCH AZUL PILETA", SIENDO LA PRIMERA MANO DILUIDA NO MAS DE 20% CON AGUA.

2- PILETA PINTADA CON PINTURA AL AGUA O CAUCHO CLORADO:

SI ESTA EN BUENAS CONDICIONES SE DEBE LAVAR MUY BIEN LA SUPERFICIE TRATANDO DE NO UTILIZAR ACIDOS PARA LA LIMPIEZA Y APLICAR UNA O DOS MANOS DE "ELASTI CAUCH AZUL PILETA"; EN CASO DE QUE LA SUPERFICIE ESTE EN MALAS CONDICIONES SE PROCEDE IGUAL QUE EL PASO N° 1.

LA SUPERFICIE TIENE QUE ESTAR SECA POR COMPLETO, POR ESO CONVIENE DEJARLA SECAR ANTES DE PINTAR POR LO MENOS 3 O 4 DIAS.

APLICACION

A PINCEL O RODILLO (PREFERENTEMENTE LA PRIMERA MANO A PINCEL). NO SE RECOMIENDA PINTAR EN DIAS DE EXESIVA HUMEDAD NI EXPUESTA A LOS RAYOS SOLARES. DEJAR ENFRIAR LA SUPERFICIE A PINTAR. SECADO EN CONDICIONES NORMALES 4 HS. REPINTAR A LAS 8 HS. DE LA PRIMERA MANO. UNA VEZ PINTADA LA PILETA DEJAR VACIA LA MISMA UNA SEMANA EN VERANO Y DOS SEMANAS EN INVIERNO. LIMPIAR LOS ELEMENTOS USADOS CON AGUA.

CONSUMO

SEGUN EL ESTADO DE LA SUPERFICIE ENTRE 0,300 A 0,400 LITROS X M², EN TOTAL.

**TODAS LAS PINTURAS ELASTI CAUCH ACRILICAS POSEEN EXCELENTE NIVELACION Y ULTRA RAPIDO SECADO,
NO DEJAN OLOR AMBIENTAL Y SON ECOLOGICAS.**

PRODUCTORA QUIMICA S.R.L. - CORDOBA 7382 - TEL/FAX. 458 0002 / 458 1222 / 458 1049 - 2000 ROSARIO - ARGENTINA