



Productora Química S.R.L.

ELASTI-CAUCH EMULSION ASFALTICA

CARACTERISTICAS

ELASTI-CAUCH "E" es una emulsión "neutra", plástico bituminosa, de extraordinario poder adhesivo, contando en su formulación con la más excelente materia prima. Da como resultante un producto resistente a la intemperie, los rayos solares, álcalis, aceites, grasas y aguas salitrosas, al calor y al frío (-10° a + 50° C) y durabilidad excepcional, cumplen normas ASTM D 1227/167 e IRAM 6817.

Su consistencia liviana y homogénea, hacen posibles impermeabilizaciones horizontales y verticales, sin ningún peligro al chorrado, llegando a transformar su aplicación en un trabajo agradable, limpio y liviano, ya que mientras **ELASTI-CAUCH "E"** se mantiene fresco todo lo que éste toque se limpia sólo con agua, y una vez seco con solvente, aguarrás o kerosene.

Otra característica a destacar es la posibilidad de aplicarlo sobre superficies húmedas y hasta mojadas, sin peligro ninguno de ampollamientos, aglobamientos, etc.

USOS

Impermeabilizante y protector de techos planos o de gran pendiente, paredes de material, chapas, zinc, madera, etc., juntas de dilatación, estructuras aéreas, enterradas, marquesinas, etc.

APLICACION

ELASTI-CAUCH "E" se aplica en frío, con brocha, pinceleta, extendedor, etc. La superficie a tratar debe estar firme, limpia, libre de tierra y grasas. En verano si la superficie está muy caliente refrescarla con agua.



TRATAMIENTO DE REPARACION PROFESIONAL

1) Imprimación de la superficie con **ELASTI-CAUCH "E"** al 30% diluido con agua.

2) Se aplica una capa de **ELASTI-CAUCH "E"** y se adhiere una capa de velo de vidrio o tejido de vidrio, saturándolo perfectamente. Dejar secar 24 horas.

3) Se aplica una segunda mano de **ELASTI-CAUCH "E"** y otra de velo de vidrio o tejido de vidrio cruzada, se satura bien. Dejar secar 24 horas.

4) Ultima mano de **ELASTI-CAUCH "E"**. Consumo aproximado = 3,5 kgs./m².

Conviene proteger y aislar térmicamente el techado con pintura de Aluminio atérmica **"ELASTI-CAUCH ALUMINIO"** o **"ELASTI-CAUCH COLOR ACRILICO"**.

PRECAUCION

No aplicar en proximidades de lluvias.
Dejar secar 24 horas entre capa y capa.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

a) Características del material

Tiempo de secado al tacto suave, 2 mm, 25° C, 65% HR

4 a 8 horas según t° y humedad

Mezcla de cemento o portland (ASTM)

Cumple

Aplicación sobre superficies verticales, 2 mm.

No chorrea ni desliza

b) Características de la película seca

Deslizamiento por calor 1000 hs a 100° C 2 mm

No desliza

Flexibilidad a 0° C (mandril de 2" de diámetro)

No quiebra, no fisura

**ESTE MATERIAL CUMPLE CON NORMA
ASTM D 1227/67 E IRAM 6817**

TRATAMIENTO DE REPARACION RAPIDA

Dos manos de **ELASTI-CAUCH "E"** la primera diluida al 30% con agua, la segunda pura. El consumo aproximado es de 2 litros x m². Siempre es conveniente previamente tratar grietas y fisuras por separado con **ELASTI-CAUCH "E"** y lana de vidrio o similar y terminar el trabajo con pintura de aluminio y atérmica **ELASTI-CAUCH ALUMINIO** o **ELASTI-CAUCH COLOR ACRILICO**.

La finalidad de nuestros Prospectos y Hojas informativas es asesorar al cliente en la medida de nuestras posibilidades, aunque sin compromiso alguno. Por lo demás son válidas nuestras condiciones generales de venta.

PARA MAYOR INFORMACION EN LA APLICACION

AV. CORDOBA 7382 - TEL. 562600 - T/FAX. 563574 - 2000 ROSARIO - ARGENTINA

DISTRIBUIDORES
LINEA ASFALTOS
SHELL C.A.P.S.A.

