

F - P007

**GENERALIDADES**

Estas reparaciones son realizadas con una mezcla asfáltica elaborada con emulsión POLY ASFALT P.Q.5® mezclada con áridos de granulometría especial (granulos de igual tamaño sin finos). Esta mezcla, conocida como PRALINE ASFALTICO, se aplica en las grietas derramandola y enrasando con cuchara o llana.

Es una mezcla de consistencia elástica y su gran adhesividad le permite actuar en la grieta como un puente elástico y resistente de manera de absorber tanto las cargas del transito como los esfuerzos horizontales de dilatación. Puede soportar, además, capas superiores de concreto asfáltico como carpeta de rodamiento mejorando la estética de la reparación.

**RECOMENDACIONES**

- Se deberá retirar todo material

- suelto o que se mueva al paso de algún rodado, se barrerá y/o sopletear el área.

- Es aconsejable imprimir las paredes de las grietas antes de aplicar el "PRALINE ASFALTICO".

- Es necesario una vez terminado el relleno de las grietas dejar secar antes de ejecutar la carpeta de rodamiento.

**RENDIMIENTO**

- Para 100 Lts de PRALINE, medido en su posición final, o sea fraguado, el insumo es:

- 125 Kgs Piedra 2-6
- 75 Lts. POLY ASFALT P.Q.5®
- Más Cemento Portland hasta lograr consistencia deseada.



**PRODUCTORA QUIMICA S.R.L.**  
CORDOBA 7382 - 2000 ROSARIO  
TEL/FAX. (0341) 458 1222  
458 0002 / 458 1049 / 457 5404  
E-MAIL: ventas@pquimica.com.ar  
WEB: http://www.pquimica.com.ar